

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-256306

(43)Date of publication of application : 25.09.1998

(51)Int.Cl.

H01L 21/60

(21)Application number : 09-057914

(71)Applicant :

HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing : 12.03.1997

(72)Inventor :

TAKEMURA KENZO

WATANABE ITSUO

NAGAI AKIRA

ISAKA KAZUHIRO

WATANABE OSAMU


KOJIMA KAZUYOSHI

## (54) PREPARATION OF CIRCUIT BOARD

## (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a method for preparing a circuit board wherein circuit members having connection terminals are mutually connected with high connection reliability.

**SOLUTION:** Ball bump projection electrodes (projection electrodes) 3, each composed of a ball and a residual wire, are formed on aluminum electrode pads of a semiconductor chip 1. A glass plate having flat surfaces is pressed against the projection electrodes 3 on the semiconductor chip 1 at a load of 20gf per unit projection electrode to flatten the projection electrodes 3. After transferring an anisotropic conductive film 21 to a printed board 11, positional adjustment is conducted so that the projection electrodes 3 on the semiconductor chip 1 are individually aligned with connection electrodes 12 on the printed board 11, followed by thermocompression bonding at a load of 50gf per unit projection electrode to cure the anisotropic conductive film 21. In this way, the projection electrodes 3 and the connection electrodes 12 on the printed board 11 are electrically connected.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平 10 - 256306

(43)公開日 平成10年(1998)9月25日

(51)Int. Cl.<sup>°</sup>  
H 0 1 L 21/60

識別記号  
3 1 1

F I  
H 0 1 L 21/60 3 1 1 S

審査請求 未請求 請求項の数 3

O L

(全 4 頁)

(21)出願番号 特願平9-57914

(22)出願日 平成9年(1997)3月12日

(71)出願人 000004455

日立化成工業株式会社  
東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

(72)発明者 竹村 賢三

茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式  
会社筑波開発研究所内

(72)発明者 渡辺 伊津夫

茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式  
会社筑波開発研究所内

(72)発明者 永井 朗

茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式  
会社筑波開発研究所内

(74)代理人 弁理士 若林 邦彦


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 回路板の製造法

(57)【要約】

【課題】 接続端子を有する回路部材どうしを優れた接続信頼性で接続する回路板の製造法を提供する。

【解決手段】 半導体チップのアルミ電極パッド上にボールと残存ワイヤからなるボールバンプ突起電極（突起状電極）3を形成する。半導体チップ上の突起状電極3を表面が平坦なガラス板一突起電極あたり20gfの荷重で押し当てて突起電極3の平坦化を行う。プリント基板11に異方導電フィルム21を転写した後、半導体チップの突起状電極3とプリント基板の接続用電極12との位置合わせを行い、半導体チップ1を一突起状電極あたり50gfの荷重を加え加熱圧着して異方導電フィルム21を硬化させ、突起状電極3とプリント基板の接続用電極12とを電氣的に接続する。



## 2

10

20

30

## 30

## 40

## 50

【発明の実施の形態】本発明の回路板の製造法の好まし

い具体例としては、実装基板表面に形成された導体回路上の所定の領域に、半導体チップの突起を有する電極（突起状電極）が対応するように配置し、前記半導体チップの前記突起状電極形成面側表面全体が接着剤を介して前記実装基板表面に密着するように固着し、前記導体回路と前記半導体チップの突起状電極とを電気的に接続する回路板の製造法であって、前記半導体チップに設けた個々の突起状電極が、金属ワイヤの先端を熱エネルギーによりボール状としこのボールを接続端子が構成される電極パッド部に圧着した後、金属ワイヤを切断してなる突起状電極の上部を、予め半導体チップと実装基板を固着する際の加圧力より小さい圧力で平坦化した電極である回路板の製造法ある。

【0007】図に基づいて本発明の一実施例を説明する。図1は、本発明の一実施例を示す突起を有する電極（突起状電極）の作製工程を示す断面図であり、図2は本発明の一実施例のプリント基板へ半導体チップを接続したときの接続部分の断面構造を示す断面図である。まず、図1に示すように金ワイヤ4の先端をトーチ等により溶融させ金ボールを形成し、キャピラリ5により半導体チップ1のアルミ電極パッド2上にエネルギーを加えつつ金ボールを固着した後、金ワイヤ4を引っ張って切断し、半導体チップ1のアルミ電極パッド2上にボールと残存ワイヤからなるボールパンパ突起電極3を得る。金ワイヤ4を引っ張って切断した段階のボールパンパ突起電極3は、図1に示すようにボール上部に残存するワイヤの長さ、形状はばらつきが生じやすく、ボールパンパ突起電極3の高さは不均一になっている。

【0008】ボールパンパ突起電極3を形成した後、第2図に示すように、半導体チップ1上の突起状電極3を表面が平坦なたとえばガラス板のような平坦面を有する基材10に一突起電極3あたり20gfの荷重で押し当てて突起電極3の平坦化を行い、第3図に示すように高さの揃った突起電極3を得る。

【0009】この後、第4図に示すように、突起状電極3を形成した半導体チップ1の突起状電極3と第二の回路部材となるプリント基板11とを異方導電フィルム21により接続する。まず、プリント基板11に異方導電フィルム21を転写した後、半導体チップ1の突起状電極3とプリント基板11の接続用電極12との位置合わせを行い、半導体チップ1を180℃の温度で、一突起状電極3あたり50gfの荷重を加えつつ20秒間加熱圧着して異方導電フィルム21を硬化させる。22は導電粒子である。これによって、異方導電フィルム21を介して半導体チップ1の突起状電極3とプリント基板11の接続用電極12とを電気的に接続されると同時に半導体チップとプリント基板間には異方導電フィルムの接着剤の硬化によって、この接続状態を保持する。

【0010】ここでは、第1の回路部材として半導体チップを用いたがその他に抵抗体チップ、コンデンサチッ

プ等のチップ部品のほか、プリント基板等の基板が用いられる。第2の回路部材も同様である。また、ここでは突起を有する電極を第1の回路部材となる半導体チップに形成したが、第2の基板に形成して接続することもできる。さらに、第1の回路部材及び第2の回路部材双方に突起状電極を形成して接続することもできる。ここでは突起状電極あたり20gfの荷重で突起状電極の平坦化を行い、半導体チップとプリント基板の接続を突起状電極あたり50gfの荷重で行ったが、突起電極の平坦化の圧力は接続時の圧力に対し小さければ本発明の効果が得られる。ここでは突起状電極として金ワイヤによるボールパンパを用いたが、アルミニウムワイヤ、はんだワイヤ等によるボールパンパのほか、金等のめっきパンパ及びはんだボール等の突起電極を用いることができる。ここでは接続材料として接着剤中に導電粒子を分散充填した異方導電接着剤を用いたが導電粒子を含まない接着剤のみを用いることもできる。

#### 【0011】

【発明の効果】本発明により、接続端子どうしの接続信頼性に優れる回路板を得ることができる。特にワイヤボンド方式で得られるボールパンパ（ボールパンパ突起電極）はその高さにばらつきがあり、高さを揃えるためには金属ワイヤを切断した後の平坦化の処理を施す必要がある。本発明によれば、この平坦化処理時の一突起電極あたりの荷重（圧力）を、第1の回路部材と第2の回路部材を電気的に接続する際の一突起電極あたりの荷重（圧力）より小さくすることによって、接続時の荷重（圧力）下では突起状電極の先端は弾性、柔軟性を有した状態である。この状態の突起状電極をそれらと対向する第2の回路部材の電極に加熱と同時に平坦化処理時の一突起電極あたりの荷重（圧力）より大きい荷重（圧力）で加圧しながら接続するため、第2の回路部材の電極高さのばらつきに追従して突起状電極の先端が変形し、この第2の回路部材の電極高さのばらつきを吸収することが可能となり、接続信頼性の向上が図れる。また、平坦化処理により突起状電極の先端平面部分の面積を大きくできることから、第2の回路部材の電極との接触面積を確保及び導電粒子の確保が容易となり接続信頼性の向上が図れる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示す突起状電極の作製工程を示す断面図。

【図2】本発明の一実施例を示す突起状電極の平坦化工程を示す断面図。

【図3】本発明の一実施例を示す突起状電極を示す断面図。

【図4】本発明の一実施例のプリント基板へ半導体チップを接続したときの接続部分の断面構造を示す断面図。


#### 【符号の説明】

1. 半導体チップ


- 5  
2. アルミ電極パッド  
3. ボールバンプ突起電極  
4. 金ワイヤ  
5. キャピラリ  
10. 平坦面を有する基材

11. プリント基板  
12. 接続用電極  
21. 異方導電フィルム  
22. 導電粒子


【図1】




【図2】



【図3】



【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 井坂 和博  
茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式  
会社筑波開発研究所内

(72)発明者 渡辺 治  
茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式  
会社筑波開発研究所内

(72)発明者 小島 和良  
茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式  
会社筑波開発研究所内

